

GC-C600

گروت نرمال

High strength non shrink cementitious Construction grut

شرح محصول

GC-C600 یک محصول آماده مصرف پودری است که با افزودن آب در محل کارگاه تبدیل به ملاتی بسیار روان و بدون جمع شدگی می‌گردد.

کاربرد محصول

GC-C600 به گونه‌ای فرموله شده است که بتوان آن را به شکل خمیری و یا روان استفاده نمود و به آسانی می‌توان آن را برای تسطیح، گروت ریزی و یا پر کردن گودال‌ها به کار برد.

مزایای محصول

- بدون جمع شدگی
- غلظت قابل تنظیم (به کمک آب)
- عملکرد قابل پیش بینی و معین شده
- اتصال بسیار خوب به فولاد و بتن
- توسعه مقاومت زودرس حتی در شکل روان
- آب بند کننده بتن

خصوصیات شیمیایی محصول

در حالت روان ۴ لیتر برای ۲۵ کیلوگرم	آب مصرفی
در حالت خمیری ۳/۵ لیتر برای ۲۵ کیلوگرم	
در حالت روان ۲۲۳۰ کیلوگرم در مترمکعب	چگالی
در حالت خمیری ۲۲۵۰ کیلوگرم در مترمکعب	
۲ تا ۴ درصد	انبساط آزاد
۰ تا ۰/۴ درصد	انبساط ماندگار
۱ روزه ۲۳۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع	مقاومت فشاری در حالت خمیری
۳ روزه ۲۴ مگاپاسکال	
۲۸ روزه ۸۰ مگاپاسکال	
۲۸ روزه ۴/۹۵ مگاپاسکال	مقاومت خمشی در حالت روان
۲۸ روزه ۴/۰۴ مگاپاسکال	مقاومت کششی در حالت روان
کمتر از ۱۰ میلی متر	نفوذ آب

روش استفاده محصول

آماده سازی سطح

- سطوحی که در معرض گروت ریزی قرار می گیرند بایستی خراشیده شوند تا پوسته های احتمالی جدا شده و سنگدانه ها نمایان گردند. از چکش های سنگین و بادی و سایر ابزار مشابه که باعث شود سنگدانه ها شکسته شده و در عین حال در جای خود باقی بمانند استفاده نکنید. سطوح بایستی از وجود روغن، گرد و خاک، رنگ، ماده عمل آوری و دیگر آلودگی ها که باعث کاهش چسبندگی می شوند پاک گردند. سطوح در معرض گروت ریزی را خیس نمایید تا آب ملات را جذب نکند. به گونه ای که سطوح مرطوب بوده ولی آب آزاد وجود نداشته باشد. در هنگام کاشت پیچ یا میلگرد خالی بودن پال ها و عدم آب و یا روغن مورد توجه خاص قرار گیرد و در صورت لزوم هوای فشرده برای تخلیه آن ها استفاده کنید.
- صفحه ستون ها و پیچ ها بایستی تمیز و عاری از چربی، گریس و رنگ باشند، تجهیزات نصب شدنی را تنظیم و ثابت نمایید. اگر لازم است صفحات فاصله گذار برداشته شوند آنها را کمی پرب نمایید تا برداشتن آن ها آسان شود.
- مطمئن شوید که قالب بندی محکم و آب بند است تا از حرکت و خروج گروت جلوگیری شود.

اختلاط

- مطمئن شوید سطوح داخلی مخلوط کن مرطوب بوده ولی آب آزاد وجود نداشته باشد سپس مقدار آب را اندازه گیری و به داخل مخلوط کن بریزید و در حین چرخیدن مخلوط کن و به آرامی - GC-C600 را به آن اضافه نمایید و به مدت ۳ تا ۵ دقیقه همزدن را ادامه دهید تا ملاتی همگن، روان، نرم و بدون حباب به دست آید.

ریختن

- بلافاصله پس از اختلاط اقدام به ریختن نمایید، همواره از نقطه‌ای ملات را بریزید که کمترین فاصله را با اطراف داشته باشد. ملات را به صورت پیوسته بریزید و در صورت امکان ارتفاع لازم برای تأمین فشار حرکتی را ایجاد نمایید.
- گروت های GC-C600 با انواع پمپ‌های تزریق قابل استفاده‌اند. پس از ریختن GC-C600 بلافاصله روی سطوح باز را با گونی مرطوب به طور کامل بپوشانید و آن را خیس نگهدارید تا زمانی که گروت آماده پرداخت سطحی شود و یا اینکه گیرش ملات کامل گردد. در صورت عدم امکان مصرف آب می‌توانید از مواد عمل آوری سطحی به نام CC-41 استفاده نمایید.

مقدار مصرف محصول

هر کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱۲/۹ لیتر فضا را پر می‌کند و در حالت روان ۷۸ کیسه ۲۵ کیلوگرمی برای پر کردن یک مترمکعب لازم است.

بسته بندی

GC-C600 در کیسه‌های ۲۵ کیلوگرمی عرضه می‌شود.

شرایط و عمر نگهداری

این محصول را در مکان سرپوشیده و به دور تابش خورشید و بارندگی و روی پالت نگهداری نمایید. از فشار زیاد پرهیز شود. عمر مفید محصول حدود ۱۲ ماه است اگر در شرایط مناسب و در کیسه‌های اصلی نگهداری گردد.

نکات مهم

- دمای ملات و اجسامی که در درون آن گذارده می‌شوند بایستی بین ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتی گراد باشد. مقدار و دمای آب را افزایش ندهید؛ زیرا موجب روانی بیش از حد ملات و در نتیجه بروز پدیده آب انداختگی و یا جداشدگی می‌شود.
- GC-C600 در ضخامت‌های بین ۱۰ تا ۸۰ میلی متر ریخته می‌شود و برای تأمین ضخامت‌های کمتر از ۱۰ میلی متر با بخش فنی مرکز بتن ایران مشورت نمایید.
- از انجام عملیات اضافی و استفاده از ویبره پرهیز نمایید.
- تحت هیچ شرایطی GC-C600 را دوباره رقیق ننماید و از مصرف بیش از حد تعیین شده خود داری نمایید.
- برای تولید احجام بزرگ از مخلوط کن و برای اختلاط یک کیسه گروت از دریل و همزن استفاده کنید.

احتیاط و ایمنی

همانند تمامی محصولات پایه سیمانی گروت GC-C600 نیز ممکن است باعث آسیب شود. در صورت تماس احتمالی با چشم‌ها بلافاصله آن را به مدت ۱۵ دقیقه با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید. در صورت تماس با پوست آن را به دقت بشوید.

تأییدیه کیفیت

تمام محصولاتی که توسط مرکز بتن ایران عرضه می گردند، مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشد.